

Multi-Coll

Mitmeotstarbeline Polümeerne Dispersioon Liim

Lahustivaba, ilma plastifikaatoriteta, eriti madala emissiooniga, lõhnatu.

Kasutusvõimalused: tekstiil-, PVC-, linoleum- ja korkpõrandakatted.

Tehnilised andmed

Põhilised koostisained: sünteetiliste ja polümeersete vaikude dispersioonid, mineraalne täiteaine, vesi

| | | |
|-------|------------------|--|
| Kulu: | topeltliimimisel | 420 – 480g/m ² Kamm hammastusega B1/B2 |
| | Nõelviilkate | 480 – 530g/m ² Kamm hammastusega B2/B3 |
| | PVC-kate | 360g/m ² Kamm hammastusega A2 |
| | Kork ja linoleum | 420 g/m ² Kamm hammastusega B1 |

Koormustaluvus: 72 tundi peale paigaldust.

Temperatuuritaluvus: peale täielikku kuivamist (72 tundi) kuni +30°C, talub põrandakütet

Paigaldustemperatuur: mitte alla +15°C, relatiivne niiskus mitte üle 65%

Katte paigaldusaeg: 5 – 15 minutit peale pinnale kandmist

Lahtiolekuaeg: 15 minutit

Toolirataste taluvus: Jah (DIN 12 529)

Emissiooni iseloomustus: kontrollitud ja sertifitseeritud vastavalt RAL UZ 113 „Blauer Engel”

Kasutusjuhend

Aluspõrand peab vastama kehtivatele ehituseeskirjadele. Soovitame kasutada sobilikke krunte.

Liim kanda ettenähtud liimikammiga põrandale. Peale lühikest kuivamisaega laotage liimitav kate liimi märjas faasis põrandale. Eemaldage õhumullid pehme korklabidaga.

Kindlustamaks liimi ühtlast jaotumist katte ja aluse vahel rullige kate 15 minuti pärast üle.

Korrake rullimist umbes 1 tunni möödudes.

Liimi säilivusaeg: 12 kuud, külmumisohtlik.

Töövahendite puhastamine: veega kohe peale kasutamist.

Ökoloogiline info: Toode ei sisalda lahusteid ja mürgiseid aineid.

Viited: Nimekirjas mitteolevate katete liimimisel viige kindlasti eelnevalt läbi testimine proovitükil.

Kindlustage töökoha normaalne ventilatsioon.